

物性試験結果

硬質PVC 再生ペレット			
試験項目	単位	性能	備考
比重	-	1.50	JIS K 7112
引張強さ	MPa	41.3	JIS K 7113
シャルピ-衝撃強さ	KJ/m ²	11.8	JIS K 7111
ヒカト軟化温度	°C	87.6	JIS K 7206
曲げ強度	MPa	60.6	JIS K 7171
曲げ弾性率	MPa	2907.9	JIS K 7171

※本物性値は代表値であり保証値ではありません

※ n3平均値