

物 性 表

サンプル名 : PP+タルク 25%

測定日 2021年11月5日

試験項目	試験方法	単位	物性値	測定条件
MFR	JIS K7210	10min/g	1.4	230℃ 2.16kg
曲げ弾性率	JIS K7171	Mpa	2153	曲げ速度 : 5mm/min
曲げ強度	JIS k7171	Mpa	34	支点間距離 : 64mm
比重	JIS K7112	Kg/m3	1.08	水中置換法

測定温度 : 23℃±3℃

本物性値は定められた試験法に基づいて得られた代表値であり、規格値・保証値ではありません。貴社におかれては十分ご検討の上ご利用ください。

以上